Technisches Datenblatt 2021-03-24 | 1/2



Art.-No.: 6.2370.1500

2370

Multi Orange

Eigenschaften

2K- Leichtfüller auf Polyesterbasis, durch die niedrigviskose und fließfähige Konsistenz wird eine ausgezeichnete Selbstnivellierung erreicht. Perfekt geeignet zum Ausgleichen von Unebenheiten, groben Schleifriefen, Poren, Mikrolöchern und Steinschlägen. Samtig glatte Oberfläche, ideal als Schlussschicht vor dem Füllerauftrag.

V.O.C. Wert

EU- Grenzwert für Produktkategorie B / b 250 g / l. Dieses Produkt enthält max. 10 g / l

Meistertipp

- Haftung auf Eisen, Stahl Aluminium, verzinkte Oberflächen, GFK und Holz
- Zur Verwendung mit BPO- Härter weiß, 4CR 2900.0051
- Durch die niedrige Viskosität, wird das Anmischen auf dem 4CR 2690 Spachtelbrett empfohlen
- Sehr leicht Schleifbar
- Kein Nachsacken

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über $+10^{\circ}$ C und max. 80 % Luftfeuchtigkeit. Polyesterspachtel härtet unter $+10^{\circ}$ C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und BPO- Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis: 100 : 2

Topfzeit: 3 - 4 Min.

Schleifbarkeit (20°C): nach ca. 20- 25 min.

Farbe: Orange

Härter: 2900.0051 BPO weiß

Feststoffgehalt (Gewicht in %): 80.9 %

Dichte bei 20 °C: 1.212 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)

Lagerung und Transport

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

