



Art.-Nr.: 6.0700.0500

0700

2K Elastifizierungszusatz

Eigenschaften

Zusatzmittel zur Erhöhung der Elastizität von 2K-Auto- und 2K-Fahrzeiglacken (OC, AC, PUR) und 2K-Klarlacken.

Notwendig bei der Lackierung von verformbaren Kunststoffen.

Anwendung

Härter:

Die Härterdosierung wird durch die Zugabe von 4CR 2K Elastifizierungszusatz nicht beeinflusst.

Trocknung:

Die Trockenzeit wird in Abhängigkeit von der Zugabe an 4CR 2K Elastifizierungszusatz bis zu 100 % verlängert.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Farbton | farblos |
| Mischungsverhältnis | 10 - 50 % Zugabe zum Stammlack |

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.