



Art.-Nr.: 6.2300.0251 6.2300.2000  
6.2300.0501 6.2300.3000  
6.2300.1000 6.2300.0010  
6.2300.1500

# 2300

## Multispachtel

### Eigenschaften

2300 Multispachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnnten Flächen und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit 4CR 2K-HS Füller überlackieren.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC

### Meistertipp

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

### Anwendung

Den Multispachtel 2300 und den Härter BPO 2900 / 2910 gut mischen. Nach der Trocknung kann 2300 Multispachtel mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden. Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 20 Min.

Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 5 Min.

### Technische Daten

Farbton	beige
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910
Topfzeit	3 - 4 Min.

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.