

Art.-Nr.:6.2310.2000
6.2310.0010**2310**

V-Multispachtel

Eigenschaften

2310 V-Multispachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahl, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnnten Flächen und GFK. Profi-Qualität mit kurzer Trockenzeit, cremiger Konsistenz, leichter Schleifbarkeit und einer porenfreien Oberfläche. Mit 4CR 2K-HS Füller überlackieren.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC

Meistertipp

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

Anwendung

Den V-Multispachtel 2310 und den Härter BPO 2900 / 2910 gut mischen. Nach der Trocknung kann 4CR 2310 Multispachtel mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden. Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.

Trocknung:

Objekttemperatur 20°C: Schleifbar nach ca. 20 Min.

Objekttemperatur 60°C: Schleifbar nach ca. 5 Min.

Technische Daten

Farbton	beige
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910
Topfzeit	3 - 4 Min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.