



Art.-Nr.: 6.2620.0900

**2620**

## Nitrokombispachtel

### Eigenschaften

Der 4CR 2620 Nitrokombispachtel ist ein 1-K Feinspachtel auf Nitrozellulosebasis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 444 g/l VOC

### Meistertipp

Untergrund entfetten, entrostet und anschleifen.  
Thermoplastische Lackierungen müssen vollständig entfernt werden.  
Anschließend den Nitrokombispachtel ohne Härterzugabe aufspachteln.

### Anwendung

Den Nitrokombispachtel ohne Härterzugabe auftragen.  
Dabei sind Schichtstärken über 80 µm pro Schicht zu vermeiden und eine Ablüfzeit von ca. 1 h zwischen dem Auftrag der Schichten zu beachten.  
Nach der Trocknung kann der Nitrokombispachtel problemlos geschliffen und mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.  
Überlackierbar und schleifbar nach ca. 1 - 2 h.

### Technische Daten

Überlackierbar nach	ca. 1 - 2 h (Objekttemperatur 20 °C)
Schleifbar nach	ca.1 - 2 h Objekttemperatur 20° C
Farbton	grau

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenem Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.