



Art.-Nr.: 6.2625.0250

2625

NC-Kombispachtel Tube

Eigenschaften

4CR 2625 ist ein 1-Komponenten Feinspachtel auf Nitrocellulose-Basis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 444 g/l VOC

Anwendung

Trocknung

Überspritzbar und schleifbar nach 1-2 h (bei 20°C Objekttemperatur).

Untergrund entfetten, entrostet und anschleifen. Thermoplastische Lackierungen müssen vollständig entfernt werden. Anschliessend 4CR 2625 ohne Härterzugabe aufspachteln. Dabei sind Schichtstärken über 80 µm pro Schicht zu vermeiden und eine Ablüftzeit von ca. 1 h zwischen dem Auftrag den Schichten zu beachten. Nach der Trocknung kann der NC-Kombispachtel problemlos geschliffen und mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.

Technische Daten

Farbton	grau
Inhalt	250 g
Schichtstärke	max. 80 µm pro Schicht
Ablüftzeit	ca. 1 h pro Schicht