



Art.-Nr.: 6.7035.1000

7035

Felgensilber Lack

Eigenschaften

Einschicht-Lack für Autofelgen mit guter chemischer und mechanischer Beständigkeit speziell bei Salzwasserbelastung und Steinschlag.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 663 g/l VOC

Anwendung

HVLP (empfohlen):

Spritzdruck: Empfehlungen der Pistolenhersteller beachten

Spritzdüse: 1,3 - 1,4 mm

Spritzgänge: 2 - 3

Airless / Airmix:

Spritzdruck: 150 bar

Spritzdüse: 0,28 mm

Spritzgänge: 1 - 2

Ablüfzeit: 4 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen und vor der Ofentrocknung

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 15-25 Min., griffest nach 3-4 h, montagefest nach 24 h.

Objekttemp. 60°C: staubtrocken nach 5-10 Min., griffest nach 1-2 h, montagefest nach Abkühlung.

Technische Daten

Farbton	alu-silber
Ergiebigkeit	5 - 7 m ² /l
Verdünnung	4CR 0505; Zugabe 15-20% (Airless: 10%)
Spritzviskosität 20° C	18 - 20 s 4 mm DIN; 40 -50 s Airless
Schichtstärke / Trockenfilm	30 - 40 µm

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.