



Art.-Nr.: 6.7040.1000

7040

Reifenlack

Eigenschaften

Speziallack zum Auffrischen unansehnlicher gewordener Autoreifen und Gummitteile sowie fürscharze Beschriftungen.

Ergiebigkeit: 5 - 7 m²/l.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 588 g/l VOC

Meistertipp

kurze Trockenzeit

hohe UV- und Wetterbeständigkeit

sehr gute Wasserbeständigkeit

Anwendung

Spritzdruck: 2,2 - 2,5 bar Eingangsdruck

Spritzdüse: 1,5 - 2 mm

Spritzgänge: 1-2

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 15 Min. / griffest nach 1 h

Technische Daten

Farbton	schwarz
Verdünnung	0505 (Zugabe ca. 10 - 15%)
Spritzviskosität 20°C	18 - 22 s
Schichtstärke / Trockenfilm	30 µm
Ablüßzeit	10 - 15 min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.